FICHE TECHNIQUE

Référence technique : JD0----FP

Classification : famille I – Classe 6a

Date : 18 juin 2015 Indice : 001

BECKRYLAC 80BR1/SC PEINTURE DE FINITION POLYURETHANE

Code article : PUS------

Fonction : Peinture de finition à hautes performances mécaniques et excellente tenue aux intempéries.

Support d'application : Application sur acier dégraissé, acier phosphaté, aluminium dégraissé, déroché recouvert d'un primaire Becker.

Présentation : Peinture bi composants polyuréthane

Matériel d'application : Pneumatique, Airmix, airless, electrostatique.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT

	A la livraison
• Densité (selon teinte)	1,2 ± 0.2
• Extrait sec en poids (selon teinte)	60 ± 5%

MODE D'EMPLOI

• Référence Base :	JD0----FP/ PUS------
• Références Durcisseurs :	CP03002 ou CP03007
• Ratio Mélange en Poids (Base/Durcisseur) :	100/10
• Ratio Mélange en Volume (Base/Durcisseur) :	10/1

Les renseignements donnés ici sont basés sur notre expérience et l'état actuel de nos connaissances. A cause de la multitude de facteurs qui peuvent influer sur l'application de nos produits, ils ne libèrent pas l'utilisateur de l'obligation d'effectuer lui-même des tests et essais. Il n'en résulte aucune assurance de qualité spécifiques ou de la qualification du produit pour l'emploi prévu.

Beckers Group
Becker Industrie
40 rue du Champ de Mars - B.P. 34
42601 Montbrison Cedex
France

Phone : +33 (0)4 77967050
Fax : +33 (0)4 77967070
info-fr@beckers-group.com
www.beckers-group.com

SAS au capital de 4.500.000 Euros
R.C.S. Saint-Etienne : 381 035 815
Code APE 2030 Z
N°TVA CEE FR 93 381 035 815

FICHE TECHNIQUE

Référence technique : JD0----FP

Classification : famille I – Classe 6a

Date : 18 juin 2015 Indice : 001

MISE EN ŒUVRE

• Diluant préconisé :	X348 ou X400
• Mise en œuvre :	Mélanger avant emploi puis ajouter le durcisseur lentement sous agitation. Diluer si nécessaire de 0 à 15%
• Viscosité d'application du produit prêt à l'emploi:	25 ± 5s à la Coupe AFNOR 4 à 20°C pour pistolet pneumatique
• Conditions d'application :	Support : 5°C à 30°C Atmosphère : 10°C à 35°C Hygrométrie maximale : 0 < %HR < 75
• Mode et durée de séchage :	Séchage air : pour un film de 45µm, une température de 23°C et 55% d'humidité relative : • Hors poussière : 15 à 20 minutes • Hors toucher : 60 à 70 minutes • Apparent complet : 12 heures Séchage à l'étuve : Désolvatation 10 à 15 minutes air suivi de 90 minutes à 60°C Pour d'autres conditions de séchage nous contacter.
• Durée de vie en pot	≤ 12 heures

CARACTERISTIQUES DU FEUIL SEC

- Epaisseur du feuil sec : 45 ± 5µm
- Adhérence (NFT 30038) peigne de 1mm : Classe 0
- Brillant à 60° ≥ 90 ub.

STOCKAGE ET PEREMPTION

- Températures limites de stockage et de transport: -5°C à 40°C sous abri.
- Délai de péremption : 12 mois en emballage clos d'origine

HYGIENE ET SECURITE

- Se reporter à la fiche de données de sécurité du produit

Les renseignements donnés ici sont basés sur notre expérience et l'état actuel de nos connaissances. A cause de la multitude de facteurs qui peuvent influer sur l'application de nos produits, ils ne libèrent pas l'utilisateur de l'obligation d'effectuer lui-même des tests et essais. Il n'en résulte aucune assurance de qualité spécifiques ou de la qualification du produit pour l'emploi prévu.

Beckers Group
Becker Industrie
40 rue du Champ de Mars - B.P. 34
42601 Montbrison Cedex
France

Phone : +33 (0)4 77967050
Fax : +33 (0)4 77967070
info-fr@beckers-group.com
www.beckers-group.com

SAS au capital de 4.500.000 Euros
R.C.S. Saint-Etienne : 381 035 815
Code APE 2030 Z
N°TVA CEE FR 93 381 035 815